

Exaton 34S

Exaton 34S iyi cüruf giderme ve ince diki görünümü salayan toz alt ark kaynanda kullanılan nötr hafifçe krom dengeleyici bir kaynak özlü telidir. erit ve tel elektrotlarla yüzey kaplamasına uygundur ve birleştirme için de kullanılabilir. Exaton 34S, esas olarak nükleer ve kimyasal uygulamalarda 19.9.LQ ve 24.13.LQ gibi östenitik tipteki erit veya tel elektrotlarla kaynak yapmak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14174 : S A AB 2 Cr

Kaynak Akım	1200
Yunluk	nom: 1.0 Kg/l
Bazisite Endeksi	nom: 0.85

Snflandrmalar	
Tel	SFA/AWS - EN ISO
Exaton 19.9.LQ	A5.9:EQ308L/ 14343:B 19 9 L
Exaton 24.13.LQ	A5.9:EQ309L/ 14343:B 23 12 L

Onaylar	
Tel ile Birlikte Kullanım	
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.	

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 19.9.LQ									
<0.025	1.8	0.4	<0.015	<0.025	10	19.5	-	<0.10	<0.06
Exaton 24.13.LQ									
<=0.015	1.8	0.35	<=0.015	<=0.015	13	23.5	<=0.3	<=0.1	-

Tipik Tel Bileimi %	
Co	Ferrite FN
Exaton 19.9.LQ	
<0.05	-
Exaton 24.13.LQ	
-	15

Tipik Kaynak Metali Analizi %					
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
Exaton 19.9.LQ					
0.02	1.3	0.8	9.2	20.5	0.1
Exaton 24.13.LQ					
0.02	1.3	0.8	12.1	23.5	0.1