

Exaton 19.12.3.L

Exaton 19.12.3.L, %18 Cr-%8 Ni ve %18 Cr-%10 Ni-%3 Mo tipi, stabilize veya stabilize edilmemi, örnein ASTM 316, 316L ve 316Ti östenitik paslanmaz alamların kaynann yan sra 304, 304L, 321 ve 347, 400 °C'ye (750 °F) kadar olan servis sıcaklıklar için kullanılır. Ayrıca maks. %19 Cr içeren Cr çelikler için de kullanılır.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14343-A : S 19 12 3 L SFA/AWS A5.9 : ER316L Werkstoffnummer : ~1.4430
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 03771

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Alam Tipi	Austenitic (with appr. 8 % ferrite) 19 % Cr - 12 % Ni - 3 % Mo - Low C
-----------	--

Tipik Tel Bileimi %								
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	N
<0.020	1.8	0.4	<0.015	<0.025	12.5	18.5	2.6	<0.060