

Exaton 19.13.4.L

Exaton 19.13.4.L karbon ve düşük alaımlı çeliklerde %19 Cr/%13 Ni/%4 Mo bileiminden oluan korozyona dayanlı ikinci bir katman biriktirmek amacıyla elektro-cüruf kayna (ESW) veya toz alt ark kayna (SAW) için kullanılan bir krom-nikel-molibden erit elektrottur. Tampon katman, 21.13.3.L, 22.11.L veya 24.13.L gibi ar alaımlı bir sarf malzemesi ile biriktirilir.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 19 13 4 L SFA/AWS A5.9 : EQ317L

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	FN WRC-92
<=0.02	1.5	0.4	<=0.020	<=0.020	14	19	3.6	<=0.3	7