

Exaton 19.9.LNb

Exaton 19.9.LNb, karbon ve düşük alaımlı çeliklerde stabilize %19 Cr/%9 Ni bileiminden oluan korozyona dayanlı ikinci bir katman biriktirmek amacıyla elektro-cüruf kayna (ESW) veya toz alt ark kayna (SAW) için kullanılan niyobyumla stabilize edilmi krom-nikel erit elektrottur. Tampon katman, 21.11.LNb veya 24.13.LNb gibi ar alaımlı bir sarf malzemesi ile biriktirilir. ESW için önerilen özlü teller, Exaton 47S ve Exaton 49S'yken, SAW için önerilen Exaton 10SW'dir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : EQ347

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
<=0.02	1.8	0.4	<=0.02	<=0.02	10.5	20	<=0.3	<=0.3	-

Tipik Tel Bileimi %	
Nb	FN WRC-92
0.5	11