

Exaton 19.9.L

Exaton 19.9.L karbon ve düşük alaımlı çeliklerde %18 Cr/%8 Ni bileiminden oluan korozyona dayanklı ikinci bir katman biriktirmek amacıyla elektro-cüruf kayna (ESW) veya toz alt ark kayna (SAW) için kullanılan bir krom-nikel-molibden erit elektrottur. Tampon katman, 22.11.L veya 24.13.L gibi ar alaımlı bir sarf malzemesi ile biriktirilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 19 9 L SFA/AWS A5.9 : EQ308L
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Alam Tipi	Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C
-----------	--

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	FN WRC-92
<=0.015	1.8	0.35	<=0.015	<=0.015	10	20	<=0.3	<=0.1	12