

Exaton 22.11.L

Exaton 22.11.L, karbon ve düşük alaımlı çeliklerde %19 Cr/%9 Ni bileiminden oluan korozyona dayanlı tek bir katman biriktirmek amacıyla elektro-cüruf kayna (ESW) için kullanılan krom-nikel erit elektrottur. Ayrıca iki katmanlı kaplamaların yapılması için 19.9.L ile birlikte kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 22 11 L SFA/AWS A5.9 : EQ(309L)

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	FN WRC-92
<=0.015	1.8	0.2	<=0.020	<=0.020	11.5	21	<=0.3	<=0.1	13