

Exaton 20.25.5.LCu

Exaton 20.25.5.LCu kaynak teli, 20 Cr/25 Ni/4,5 Mo/1,5 Cu tipi çeliklerin birleştirilmesi için uygundur; örnein Sandvik 2RK65, proses endüstrisinin asetik asit, sülfürik asit, tereftalik veya tartarik asit ve vinil klorür üretimi gibi birçok alanında kullanılır. Ayrıca deniz suyu veya son derece kirlili nehir suyu içeren soluma işlemlerinde kullanıma uygundur. Exaton Flux 15W ile birlikte toz alt ark kaynanda kullanılır.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 20 25 5 Cu L SFA/AWS A5.9 : ER385 Werkstoffnummer : ~1.4519
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Tipik Tel Bileşimi %								
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu
<=0.020	1.8	0.4	<=0.015	<=0.015	25	20	4.5	1.5