

Exaton 21.11.LNb

Exaton 21.11.LNb, karbon ve düşük alaımlı çeliklerde stabilize %19 Cr/%9 Ni bileiminden oluan stabilize, korozyona dayanlı tek bir katman biriktirmek amacıyla elektro-cüruf kayna (ESW) için kullanılan niyobyumla stabilize edilmi krom-nikel erit elektrottur. Ayrıca iki katmanlı kaplamaların yapılması için 19.9.LNb ile birlikte kullanılabilir. Önerilen özlü teller Exaton 47S ve Exaton 49S'dir.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 22 11 L Nb SFA/AWS A5.9 : EQ309LNb?

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
≤0.015	1.8	0.2	≤0.020	≤0.020	11	21	≤0.3	≤0.3	-

Tipik Tel Bileimi %	
Nb	FN WRC-92
0.55	14