

Exaton 22.8.3.L

Exaton 22.8.3.L, dubleks paslanmaz çeliklerin kaynanda kullanılan dubleks paslanmaz dolgu metalidir. Saf kaynak metalinin özellikleri kadar kaynaklanabilirliği de mükemmeldir. Çou uygulamada korozyon direnci 904L'ye eittir. Exaton 22.8.3.L, Sandvik SAF 2205 ve SAF 2304 gibi dubleks paslanmaz çeliklerin kaynanda kullanılır. Dubleks paslanmaz çeliklerin karbon çeliine kaynaklanmas ve plakaj için de kullanılabilir. Toz alt ark kayna için kullanılır ve önerilen özlü tel Exaton 15W'dir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14343-A : S 22 9 3 N L SFA/AWS A5.9 : ER2209
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Alam Tipi	Austenitic-ferritic (22.5 % Cr - 8 % Ni - 3 % Mo - Low C)
-----------	---

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Cu
0.012	1.5	0.5	0.0007	0.018	8.6	23	3.2	0.05	0.09

Tipik Tel Bileimi %						
N	Nb	Ti	Co	PRE	FN WRC-92	W
0.15	0.01	0.003	0.04	37	55	0.01