

Exaton 24.13.LHF

Exaton 24.13.LHF kaynak teli, östenitik paslanmaz çelikler ile düşük alaşımlı veya alamsız çelikler gibi farklı çeliklerin bindirme kayna ve birleştirilmesi için özellikle uygundur. Geliştirilmiş ferrit içeriği sayesinde sıcak çatlamaya karşı mükemmel bir dirence sahiptir. Toz alt ark kayna için kullanılır ve önerilen özlü tel Exaton 15W'dir.

Teknik Özellikler	
Snflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 23 12 L SFA/AWS A5.9 : ER309L
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 03771

Onaylar fabrika konumuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletişime geçin.

Tipik Tel Bileşimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Cu
0.01	1.8	0.4	0.001	0.011	13.4	23.8	0.04	0.05	0.03

Tipik Tel Bileşimi %					
N	Nb	Ti	Co	FN deLong	FN WRC
0.05	0.03	0.004	0.03	14	13