

Exaton 24.13.LNb

Exaton 24.13.LNb, karbon ve düşük alaımlı çeliklerde stabilize %19 Cr/%9 Ni bileiminden oluan stabilize, korozyona dayanlı bir tampon katman yapmak amacıyla toz alt ark kayna (SAW) için kullanılan niyobyumla stabilize edilmi krom-nikel erit elektrottur. Yüksek hız elektro cüruf kaynanda (ESW), karbon ve düşük alaımlı çelikler üzerinde 347 bileimli tek katmanlı tortular için kullanılabilir. Ayrıca iki katmanlı kaplamaların yapılması için 19.9.LNb ile birlikte kullanılabilir. ESW için önerilen özlü teller, Exaton 47S ve Exaton 49S'yken, SAW için önerilen Exaton 10SW'dir.

Teknik Özellikler

Sınıflandırmalar	EN ISO 14343-A : B 23 12 Nb SFA/AWS A5.9 : EQ?309LNb?
-------------------------	--

Tipik Tel Bileimi %

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	Nb
≤0.02	2	0.3	≤0.020	≤0.020	12.5	24	≤0.3	≤0.3	0.75

Tipik Tel Bileimi %

FN WRC-92

22