

Exaton 24.13.LNb

Exaton 24.13.LNb, 347 tipi bir kaplamann gerekli olduğu karbon ve düşük alaımlı çeliklerin bindirme kaynağı için uygun, niyobyumla stabilize edilmi, ar alaımlı bir dolgu metalidir. Toz alt ark kaynağı için kullanılır ve önerilen özlü tel Exaton 15W'dir.

Teknik Özellikler	
Sınıflandırmalar	EN ISO 14343-A : S 23 12 Nb SFA/AWS A5.9 : ER309L (mod)

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.01	2.1	0.3	0.001	0.013	12.5	24	0.02	0.01	0.05

Tipik Tel Bileimi %		
Nb	Ti	Co
0.8	0.005	0.02