

Exaton 25.10.4.L

Exaton 25.10.4.L kaynak teli, Sandvik SAF 2507 ve dier süper dubleks çeliklerin kayna için özel olarak geliştirilmiştir. Kalite, klorür içeren ortamlarda gerilme korozyonuna kar mükemmel direnç ile çukurlama ve çatlak korozyonuna kar mükemmel direnç özelliklerine sahiptir. Exaton 25.10.4.L, mümkün olan en yüksek korozyon direncinin gerekli olduğu durumlarda Sandvik SAF 2205 ve ilgili dubleks çeliklerin kayna için de kullanılabilir. Toz alt ark kayna için kullanılır ve önerilen özlü tel Exaton 15W'dir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	EN ISO 14343-A : S 25 9 4 N L SFA/AWS A5.9 : ER2594
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Cu
0.012	0.4	0.3	0.0005	0.015	9.5	25	4	0.05	0.07

Tipik Tel Bileimi %						
N	Nb	Ti	Co	PRE	FN WRC-92	W
0.25	0.01	0.003	0.04	42	50	0.01