

OK Autrod B3 SC

Toz alt ark kaydanda kullanılan Cr ve Mo alamlı, bakr kaplamalı tel. Çok düük kirlilik seviyesi. Maksimum X bar (Brusato): 7. Aamal soutmadan sonra da en yüksek tokluk gereksinimleri sunan OK Flux 10.65, maksimum X bar ile çok temiz bir kaynak metalidir. 10. Özellikle sürünmeye dayanklı çeliklere (%2,25 Cr, %1 Mo) yöneliktir.

Teknik Özellikler	
Snflandrmalar	SFA/AWS A5.23 : EB3R EN ISO 24598-A : S S CrMo2
Onaylar	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi için lütfen ESAB ile iletiime geçin.

Tipik Tel Bileimi %									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Al
0.11	0.65	0.10	0.003	0.003	0.08	2.50	1.00	0.006	0.005

Tipik Tel Bileimi %									
Cu	Nb	Ti	Sb	As	B	Sn	Mn+Si	Nb+Ti+V	P+Sn
0.08	0.006	0.002	0.002	0.003	0.0005	0.003	0.75	0.014	0.006

Tipik Tel Bileimi %	
J-Factor	X-bar
50	5