

OK Autrod 12.34

Mo-合金化镀铜埋弧焊和电渣焊焊丝。适用于抗蠕变钢（0.5% Mo），结构钢，造船钢，压力容器钢，X80及以下的管道钢，高强度钢等。

技术参数

分类	SFA/AWS A5.23 : EA4 EN ISO 14171-A : S3Mo EN ISO 24598-A : S S MnMo
批准	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTV : 12103

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

焊丝成分

C	Mn	Si	Mo
0.13	1.51	0.16	0.48