

OK Tubrodur 13Cr G

OK Tubrodur 13Cr G是一种可熔敷马氏体13Cr合金钢焊缝金属的多功能金属芯耐磨堆焊焊丝，其特别适用于高温条件下存在磨损问题的应用。其中包括传动轴、阀座、轧辊和其它在高温条件下受到磨损和/或腐蚀的零部件。推荐使用80%Ar+20%CO₂混合保护气体。

技术参数

分类	EN 14700 : T Z Fe7
批准	NAKS/HAKC : 1.6 mm

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

焊接电流	DC+
合金类型	Martensitic stainless steel weld metal
保护气体	M12, M13, M21, C1 (EN ISO 14175)

全焊缝金属

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	Nb
M21 shielding gas							
0.15	1.14	0.31	2.23	12.53	1.40	0.23	0.23

焊接参数

电流	焊丝直径	电压
200-260 A	1.6 mm	28-30 V