

OK 74.70

OK 74.70是一款适用于高强度低合金钢焊接的LMA焊条。该焊条非常适用于包括管道焊接在内的各种应用。

| 技术参数 | | | |
|------|--|--|--|
| 分类 | SFA/AWS A5.5 : E8018-G EN ISO 2560-A : E 50 4 Z B 42 H5 | | |
| 批准 | NAKS/HAKC: 3.2-4.0 mm | | |

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

| 焊接电流 | DC+(-) |
|------|------------------------|
| 扩散氢 | < 5.0 ml/100g |
| 合金类型 | Low alloyed (0.5 % Mo) |
| 涂层类型 | Basic covering |

| 典型拉伸性能 | | | |
|--------|---------|---------|------|
| 条件 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 |
| ISO | | | |
| 焊态 | 550 MPa | 650 MPa | 25 % |

| 夏比/型缺口冲击性能 | | | |
|------------|---------|-------|--|
| 条件 | 测试温度 | 冲击值 | |
| ISO | | | |
| 焊态 | -20 ° C | 120 J | |
| 焊态 | -40 ° C | 90 J | |

| 全焊缝金属 | | | |
|-------|-----|-----|------|
| С | Mn | Si | Мо |
| 0.08 | 1.5 | 0.4 | 0.45 |

| 熔敷数据 | | | | | |
|----------------|-----------|------|--------|------------------------|--------------|
| 直径 | 安培 | 电压 V | 效率 (%) | 90% lmax时每根电极 的融合时间 | 90%最大电流下的熔敷率 |
| 3.2 x 350.0 mm | 80-140 A | 23 V | 58 % | 63 sec | 1.14 kg/h |
| 3.2 x 450.0 mm | 80-140 A | 23 V | 61 % | 91 sec | 1.6 kg/h |
| 4.0 x 450.0 mm | 110-190 A | 24 V | 63 % | 93 sec | 1.66 kg/h |