

OK Autrod 13.20 SC

OK Autrod 13.20 SC是用于埋弧焊的CrMo合金镀铜焊丝。具有非常低的杂质含量。X系数（Bruscati）最大 11。为达到最优韧性要求，和经步冷后的韧性，需配合OK Flux 10.63使用。非常干净的焊接金属，X系数最大。主要用于抗蠕变钢（2,25%Cr，1%Mo）。

技术参数	
分类	SFA/AWS A5.23 : EB3R EN ISO 24598-A : S S CrMo2
批准	CE : EN 13479 NAKS/HAKC : 3.2-4.0 mm VdTV : 12104

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

焊丝成分					
C	Mn	Si	Cr	Mo	X-bar
0.11	0.66	0.15	2.33	0.95	≤ 11