

OK Tigrod 13.16

OK Tigrod 13.16是一种适用于SA-387牌号11、A335牌号P11或类似材料抗蠕变钢GTAW焊接的1.3Cr-0.5Mo合金化（ER80S-B2）镀铜焊丝。该焊丝具有确保Bruscatto系数X < 15的较高化学成分纯度。

技术参数

分类	EN ISO 21952-A : Z CrMo1Si EN ISO 21952-B : W 55 1CM SFA/AWS A5.28 : ER80S-B2
批准	CE : EN 13479

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

合金类型	Low alloyed steel (1,3%Cr, 0.5 % Mo)
------	--------------------------------------

典型拉伸性能

条件	屈服强度	抗拉强度	延伸率
Ar (I1) AWS			
释放应力 1 hour(s) 620 ° C	640 MPa	730 MPa	24 %

焊丝成分

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.08	0.5	0.5	0.08	1.3	0.5