

OK Tigrod 1100

OK Tigrod 1100对化学侵蚀与风化具有较高的耐受性。这是一种相对较软的合金，易于成型，广泛用于薄箔产品，具有良好的焊接性能。该合金有一个令人满意的特点，即通过阳极氧化可实现光亮的表面。不可进行热处理。

技术参数

分类	SFA/AWS A5.10 : R1100 EN ISO 18273 : S Al 1100 (Al99,0Cu)
批准	CWB : AWS A5.10/A5.10M:2012 (ER1100)

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

合金类型	Al
保护气体	I1, I3 (EN 439)

典型拉伸性能

条件	屈服强度	抗拉强度	延伸率
焊态	30 MPa	75 MPa	35 %

焊丝成分

Cu	Si+Fe	Zn	Be
0.07	0.55	0.01	0.0001