

OK Tigrod 5754

OK Tigrod 5754 是一种含 3% Mg 的实芯铝条。推荐用于焊接镁含量小于 3% 的 Al-Mg 合金。此合金具有相对较高的强度和耐腐蚀性。

技术参数

分类	SFA/AWS A5.10 : R5754 EN ISO 18273 : S Al 5754 (AlMg3)
批准	VdTV : 04759

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

合金类型	AlMg
保护气体	I1, I3 (EN ISO 14175)

典型拉伸性能

条件	屈服强度	抗拉强度	延伸率
焊态	110 MPa	230 MPa	23 %

焊丝成分

Mn	Si	Cr	Al	Cu	Ti	Zn	Fe	Mg
0.26	0.03	0.15	96.19	0.01	0.13	0.01	0.09	3.1