

Exaton Ni60

Sanicro 60 是一款适用于电渣焊(ESW)的Ni-Cr-Mo Ni 带状电极，可在碳钢和低合金钢上熔敷第二层具有Ni6625/UNS N06625成分的抗腐蚀合金。也可用作进行第二层熔敷之前的缓冲层。由于带状Sanicro 60碳含量较低，常在堆焊中铁含量小于10%时用作第一层熔敷。主要特点为：

- 出色的耐应力腐蚀开裂氧化物
- 良好的抗点蚀和粒间腐蚀性能

技术参数

分类	SFA/AWS A5.14 : EQNiCrMo-3 EN ISO 18274 : B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
----	--

焊丝成分

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Fe	Nb+Ta
<=0.03	0.2	0.2	<=0.010	<=0.015	>=60	22	9	<=1	3.5