

Exaton 22.15.3.L

22.15.3.L 是一种奥氏体不锈钢填充材料，可用于不锈钢与碳钢或低合金钢之间的焊接以及用于堆焊。适用于埋弧焊。

技术参数

分类	EN ISO 14343-A : S 23 12 2 L SFA/AWS A5.9 : ER309LMo (mod) EN 10088-1 : ~1.4435
----	---

焊丝成分

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo
<=0.025	1.5	0.4	<=0.015	<=0.025	15	21.5	2.7